

**NEENAH** COLDENHOVE

**JETCOL® HTR 3100**

Parametr	Wartość	2s	Metoda badania
Gramatura	89g/m <sup>2</sup>	2,0	ISO 536
Grubość	0,110 mm	0,005	ISO 534
Szorstkość (strona do druku)	150 ml/min	20	ISO/DIS 8791-2
Szorstkość (strona nie do druku)	700 ml/min	100	ISO/DIS 8791-2
Szybkość transferu	2,5 kPA.m <sup>2</sup> /g	0,5	ISO 2758
Płaskość (strona do druku)	<5 mm		
Tolerancja szerokości rolki	-2 do +3 mm		
Tolerancja długości rolki	-1 do +2 %		
Trwałość	Produkt (oryginalnie zapakowany) objęty jest gwarancją na okres 1,5 roku. Przechowuj produkt w suchym miejscu, nie narażonym na bezpośrednie działanie światła słonecznego. Papier może być użytkowany w temperaturze otoczenia 15-40°C i wilgotności względnej 25-80%. Idealnie te warunki powinny wynosić 18-25°C i 35-50%		