

NEENAH COLDENHOVE

JETCOL® HIGH SPEED 95

Parametr	Wartość	2s	Metoda badania
Gramatura	95 g/m ²	3,8	ISO 536
Grubość	0,114 mm	0,004	ISO 534
Szorstkość (strona do druku)	475 ml/min	80	ISO/DIS 8791-2
Szorstkość (strona nie do druku)	30 ml/min	15	ISO/DIS 8791-2
Porowatość	<5 ml/min		ISO 5636-3
Szybkość transferu	3,1 kPA.m ² /g	0,6	ISO 2758
Płaskość (strona do druku)	<10 mm		
Tolerancja szerokości rolki	-2 do +3 mm		
Tolerancja długości rolki	-1 do +2 %		
Trwałość	<p>Produkt (oryginalnie zapakowany) objęty jest gwarancją na okres 1,5 roku. Przechowuj produkt w suchym miejscu, nie narażonym na bezpośrednie działanie światła słonecznego. Papier może być użytkowany w temperaturze otoczenia 15-40°C i wilgotności względnej 25-80%. Idealnie te warunki powinny wynosić 18-25°C i 35-50%</p>		